

ارزیابی تأثیر پلاستیک بازیافتی (PET) بر مشخصات مکانیکی و مقاومت

سایشی روسازی بتنی

مقاله پژوهشی

بشیر مرادی، دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، گرایش راه و ترابری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

ابوالفضل حسینی*، استاد، گروه راه و ترابری، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

حامد روح‌الامینی، استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، مهندسی عمران، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: hassani@modares.ac.ir

دریافت: ۹۹/۱۱/۲۰ - پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۵

صفحه ۱۳۲-۱۱۳

چکیده

با توجه به افزایش روزافزون زیاله‌های پلاستیکی، تجزیه ناپذیر بودن و همچنین مشکلات مربوط به دفن بهداشتی این مواد، مصرف دوباره زیاله‌های پلاستیکی پس از فرآوری در راه‌ها می‌تواند مزایای اقتصادی و محیط زیستی فراوانی داشته باشد. طبق گزارشات سالانه مرکز اطلاعات صنعتی و تکنولوژیکی وزارت صنایع و معادن در سال ۱۳۹۶ برای ضایعات بطری‌های پلاستیکی حاصل از مصرف نوشیدنی‌ها و سایر انواع پلاستیک‌های از جنس PET، مجموعاً به میزان قابل توجه ۵۰۹/۳ هزار تن می‌باشد. همچنین در روسازی‌های بتنی، مقاومت سایشی از جمله فاکتورهای مهم دوام است که همواره مشکل‌ساز بوده و موجب هزینه‌های سنگین تعمیر و نگهداری می‌شود و اکثر روش‌های بهبود آن نیز پرهزینه می‌باشد. در این پژوهش PET بازیافتی در درصدهای جایگزینی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ به صورت حجمی جایگزین ریزدانه طبیعی گردید و در مجموع ۷ طرح کلی ساخته شد و مشخصات بتن تازه و بتن سخت شده از قبیل: مشخصات مکانیکی و مقاومت سایشی نمونه‌های ساخته شده با درصدهای جایگزینی ذکر شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدین قرار است که: جایگزینی PET بازیافتی با مصالح سنگی طبیعی هم‌اندازه موجب کاهش اسلامپ و وزن مخصوص بتن تازه شد، افزایش درصد جایگزینی PET زوال بیشتر مشخصات مکانیکی را به همراه داشت بطوریکه جایگزینی تا ۳۰ درصد موجب کاهش مقاومت فشاری، کششی غیر مستقیم و خمشی به ترتیب تا ۳۶، ۴۲ و ۲۲ درصد نسبت به نمونه شاهد شد، PET بازیافتی ریزدانه موجب بهبود مقاومت سایشی بتن شد که با افزایش درصد جایگزینی مقاومت سایشی بطور کلی افزایش یافت. با توجه به بررسی مشخصات مکانیکی و مقایسه با حداقل‌های پیشنهادی آیین‌نامه‌های مختلف و همچنین نظر به مقاومت سایشی نمونه‌ها، لذا در این پژوهش جایگزینی ۲۰ درصد PET بازیافتی با ریزدانه به عنوان محتمل‌ترین درصد جایگزینی بهینه معرفی شده است.

واژه‌های کلیدی: پلاستیک بازیافتی، پلی‌اتیلن ترفتالات (PET)، روسازی بتنی، مشخصات مکانیکی، مقاومت سایشی

۱-مقدمه

طور سرسام‌آوری افزایش یافت، به این دلیل که استفاده از این مواد در این سال‌ها جهت بکارگیری در صنعت توسعه داده شد (Gourmelon, 2015). آمار جهانی در سال ۲۰۱۳، تولید ۲۹۹ میلیون تن پلاستیک بازیافتی در سطح جهان را گزارش کردند (Pacheco-Torgal, 2019). که این آمار

با توجه به افزایش روزافزون زیاله‌های پلاستیکی، تجزیه‌ناپذیر بودن و همچنین مشکلات مربوط به دفن بهداشتی این مواد، مصرف دوباره زیاله‌های پلاستیکی پس از بازیافت در راه‌ها می‌تواند مزایای اقتصادی و محیط زیستی فراوانی داشته باشد. استفاده از انواع پلاستیک در سطح جهان از دهه‌ی ۱۹۲۰ به

تیز و زاویه‌دار منجر به کاهش اسلامپ بتن می‌شود. (۲) به دلیل عدم جذب آب سنگدانه‌های پلاستیکی و عدم اضافه کردن آب به مخلوط بتن، آب آزاد مخلوط بیشتر بوده و منجر به افزایش اسلامپ می‌شود. (Siddique and Khatib and Kaur, 2008, Siddique, 2007).

بر اساس تحقیقات فریگیون که ۵ درصد PET بازیافتی ریزدانه را با سنگدانه طبیعی ریزدانه (ماسه) بصورت وزنی جایگزین کردند بطوریکه پت ریزدانه دارای دانه‌بندی مشابه با ماسه بوده‌است و طرح‌هایی با درصد‌های مختلف سیمان و نسبت آب به سیمان ساخته شد، تمامی مخلوط‌های بتنی حاوی PET دارای زمانی نزدیک به زمان بتن مرجع در آزمایش VeBe (مطابق با EN 12350-3) هستند (Frigione, 2010).

رامادوی و مانجو الیاف PET را در درصد‌های ۱ تا ۶ به مخلوط اضافه کردند که نتایج کاهش اسلامپ را نشان دادند (Ramadevi and Manju, 2012). کاهش اسلامپ حاصل از افزودن الیاف PET منجر به کاهش کارایی مخلوط بتنی می‌شود. در پژوهشی دیگر PET درشت دانه بازیافتی به میزان ۲۰ تا ۵۰ درصد با درشت‌دانه طبیعی جایگزین شد که نتایج آزمایش اسلامپ، با افزایش درصد جایگزینی اسلامپ افزایش می‌یابد (Islam and Meherier and Islam, 2016).

خلیل و خالاف PET بدست آمده از خرد کردن بطری‌های پلاستیکی بازیافتی را در محدوده ۱۰ تا ۵۰ درصد به صورت حجمی با درشت‌دانه طبیعی جایگزین کردند. نتایج، بیانگر افزایش اسلامپ تا میزان ۷۷٪ برای جایگزینی ۵۰ درصد مصالح بدلیل سطح صاف و جذب آب بسیار کم PET بازیافتی است (Khalil and Khalaf, 2017).

تحقیقات شیلان و هیلال نشان داد که جایگزینی PET بازیافتی خرد شده ۱ تا ۳/۵ میلیمتر با ریزدانه به صورت حجمی موجب کاهش اسلامپ بتن خواهد شد که با افزودن فوق روان کننده می‌توان کارایی بتن را افزایش داد (Hama and Hilal, 2019).

در پژوهش دیگری محققین نشان دادند که جایگزینی PET بازیافتی ریزدانه و درشت‌دانه با مصالح طبیعی به صورت وزنی موجب کاهش ضریب تراکم^۲ و متعاقباً کاهش

برای سال ۲۰۱۵ حدود ۲ میلیون تن بیشتر از مقادیر پیش بینی شده بوده است (Geyer and Jambeck and law, 2017) در سال‌های اخیر تحقیقات متعددی بر روی تأثیر پلاستیک بازیافتی بر روی خواص مکانیکی و رفتار بتن صورت انجام شده که در این تحقیقات پلاستیک بازیافتی در شکل و ابعاد مختلف به صورت الیاف و یا جایگزین با سنگدانه مورد استفاده قرار گرفته است، لازم به ذکر است که شکل، مقدار و ابعاد یادشده می‌تواند در تغییر خصوصیات روسازی بتنی تأثیر چشمگیری داشته باشد. آمار جهانی نشان می‌دهد که از میان پسماندهای پلاستیکی بیشترین مقدار را پلی‌اتیلن و پس از آن پلی‌پروپیلن و PET^۱ تشکیل می‌دهند (Siddique, 2007). با توجه به گزارشات سالانه مرکز اطلاعات و آمار وزارت صنایع و معادن، مقدار تولید شده این نوع از پلاستیک در کشور برای سالهای ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۴۴۵/۲ و ۵۰۹/۳ هزار تن بوده است (Ministry of industry, mine and trade, 2018). بازیافت PET به روش‌های فیزیکی، شیمیایی صورت می‌گیرد. بازیافت مکانیکی شامل مراحل جداسازی، پاک کردن، خرد کردن ضایعات، شستشوی تکه‌های PET، خشک کردن ذرات تمیز شده و در نهایت اکستروود کردن ذرات PET می‌باشد (Ragaert and Delva and Vand Geem, 2017). بازیافت شیمیایی شامل روش‌های متانولیز، گلیکولیز، هیدرولیز، آمونولیز است (Bartolome et al., 2012). در صورت عدم امکان بازیافت و مصرف دوباره PET، باک‌گیری این مواد پلاستیکی در صنعتی همچون راهسازی مزایای محیط زیستی و اقتصادی فراوانی به همراه خواهد داشت.

۲-پیشینه تحقیق

با توجه به اینکه استفاده از PET بازیافتی در بتن موجب تغییر در مشخصات بتن تازه و بتن سخت می‌شود، لذا در دو بخش جداگانه مورد بررسی قرار داده شده است.

۲-۱- تأثیر بر خواص بتن تازه

در مورد کارایی بتن تازه که در آن از پلاستیک بازیافتی جایگزین سنگدانه استفاده شده‌است دو تفکر وجود دارد: (۱) استفاده از سنگدانه پلاستیکی در بتن به دلیل وجود گوشه‌های

همچنین نتایج وزن مخصوص نشان داد که با افزایش مقدار PET بازیافتی جایگزین شده با ریزدانه، وزن مخصوص کاهش می‌یابد (Sosoi et al., 2018).

تحقیقات شیلان و هیلال نشان داد که جایگزینی PET بازیافتی خرد شده ۱ تا ۳/۵ میلیمتر با ریزدانه به صورت حجمی موجب کاهش وزن مخصوص بتن خواهد شد بطوریکه با جایگزینی ۴۰٪ PET، وزن مخصوص ۱۰/۵٪ کاهش خواهد داشت (Hama and Hilal, 2019).

۲-۱- تاثیر بر خواص بتن سخت شده

در مطالعات متعددی که انجام شده است، دلیل اصلی مشخصات مکانیکی ضعیف‌تر بتن‌های حاوی سنگدانه پلاستیکی، کاهش چسپندگی بین پلاستیک و خمیر سیمان و مانع از هیدراتاسیون کامل سیمان گزارش شده است (Kumar and Kumar, 2016, Gu and Ozbakkaloglu, 2016). جهت بهبود این چسپندگی می‌توان از راهکارهایی مانند پوشش سنگدانه پلاستیکی به وسیله سرباره یا پودر ماسه و یا هرگونه اصلاح شیمیایی استفاده کرد و یا با افزودن سرباره کوره آهن گدازی و خاکستر بادی مشخصات مکانیکی بتن را بهبود بخشید (Choi et al., 2005). لازم به ذکر است که شرایط عمل آوری نیز بر مشخصات مکانیکی و همچنین دوام بتن نیز تاثیرگذار است. تفاوت در شکل، اندازه و بافت PET بر نسبت آب به سیمان همانند اسلامپ اثر می‌گذارد و به طبع آن، خواص مکانیکی نیز تغییر می‌کند (Siddique and Khatib and Kaur, 2008. Siddique, 2007. Saikia and Brito, 2014).

سایکیا و بریتو سه نوع PET با شکل و اندازه مختلف را در درصدهای ۵، ۱۰ و ۱۵ با سنگدانه طبیعی جایگزین کردند و نتایج این پژوهش بدین صورت است. ۱- مقاومت فشاری ۲۸ روزه با هر درصد جایگزینی PET گلوله‌ای و PET ریزدانه ۵٪، از ۷۵٪ مقاومت فشاری بتن مرجع بیشتر است و این مقدار برای PET ریزدانه ۱۰٪ و ۱۵٪ به ترتیب ۷۱٪ و ۵۹٪، برای PET درشت‌دانه ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪ به ترتیب به ۷۳٪، ۵۲٪ و ۳۵٪ رسیده است. ۲- کاهش مقاومت خمشی بتن برای هر درصد جایگزینی و با هر شکل و اندازه مشاهده شد. ۳- مقاومت کششی بر روی استوانه‌های به قطر ۱۰ و ارتفاع ۱۵ سانتی‌متری، مقاومت کششی نیز مانند

کارایی بتن می‌شود (Saxena et al., 2018). در پژوهشی نیودی و همکاران الیاف حاصل از بطری‌های آب معدنی را درصدهای ۰/۵ تا ۳ درصد وزن سیمان و نسبت ظاهری ۳۵ و ۵۰ به بتن اضافه نمودند. با افزایش درصد الیاف PET، کاهش اسلامپ گزارش شده است که برای تمامی درصدهای الیاف مقدار اسلامپ برای الیاف با نسبت ظاهری ۵۰ نسبت به الیاف با نسبت ظاهری ۳۵ کمتر بوده است (Nibudey, 2013).

نتایج تحقیقات گذشته نشان داده است که استفاده از پلاستیک بازیافتی بدون توجه به شکل و اندازه موجب کاهش خصوصیات فیزیکی مانند چگالی و در نتیجه کاهش وزن بتن روسازی خواهد شد که این کاهش با افزایش درصد پلاستیک بازیافتی مورد استفاده بیشتر خواهد شد (Khalil and Khalaf, 2017).

از مزایای استفاده از این مواد تولید بتن سبک (با توجه به آیین‌نامه ACI 213-R) و بتن سبز می‌باشد المناسر و دلال در پژوهش خود پلاستیک درشت‌دانه بازیافتی را در درصدهای ۱۰، ۳۰ و ۵۰ با سنگدانه جایگزین کردند و نتایج زیر حاصل شد: (۱) وزن مخصوص بتن با افزایش درصد جایگزینی، کاهش یافت. (۲) کاهش وزن مخصوص مستقیماً تحت تاثیر میزان مصرف سنگدانه پلاستیکی است. (Al-Manaseer and Dalal, 1997).

در پژوهش دیگری چوی و همکاران PET با ابعاد ۵ تا ۱۵ میلی‌متر را با سرباره کوره ذوب آهن اصلاح کرده و به میزان ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درصد با مصالح طبیعی جایگزین کردند. نتایج آزمایش وزن مخصوص با افزایش درصد جایگزینی از ۲۵ تا ۷۵ درصد کاهش یافت (Choi et al., 2005).

سایکیا و بریتو PET بازیافتی با اشکال گلوله‌ای و پولکی درشت‌دانه و ریزدانه را با سنگدانه طبیعی به صورت حجمی در درصدهای ۵، ۱۰ و ۱۵ جایگزین کرده و مشاهده نمودند که با افزایش درصد جایگزینی PET با سنگدانه طبیعی وزن مخصوص بتن تازه کاهش می‌یابد (Saikia and de Brito, 2014).

سوسوی و همکاران PET ریزدانه را با سنگدانه طبیعی ۰ تا ۴ میلیمتر در درصدهای ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ جایگزین کردند. نتایج اسلامپ این پژوهش نشان داد که با افزایش درصد PET بازیافتی، کارایی بتن تازه کاهش می‌یابد.

جایگزینی ۵۰/۵۰ بصورت مخلوطی از هر دو اندازه ذکر شده (۰/۲۶ و ۱/۱۴ سانتی متر) عملکرد بهتری نسبت به سایر مخلوطها داشته است. (۳) مقاومت خمشی نمونه‌های بتنی با افزایش اندازه ذرات و درصد جایگزینی کاهش یافته است (Albano et al., 2009). با توجه به ملاحظات محیط زیستی و همچنین دوام سطوح روسازی بتنی که از فاکتورهای مهم به شمار می رود، استفاده از PET بازیافتی در بتن یکی از راهکارهای مناسب جهت رفع این مسئله است. همچنین با توجه به اینکه تحقیقی در زمینه جایگزینی PET بازیافتی ریزدانه به صورت هم اندازه با ماسه و بررسی طولانی مدت مقاومت سایشی به گونه‌ای که بیانگر سایش در طول عمر طولانی مدت روسازی بتنی باشد، صورت نگرفته است. لذا در این پژوهش، به منظور بهبود مقاومت سایشی روسازی بتنی و کاهش حجم پسماندهای پلاستیکی، از PET بازیافتی به عنوان جایگزین بخشی از ریزدانه استفاده گردیده و مشخصات بتن تازه، مشخصات مکانیکی و مقاومت سایشی در تعداد دورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۳- روش تحقیق

۳-۱- مواد و مصالح آزمایش

در این تحقیق، از سیمان پرتلند تیپ I، محصول تولیدی کارخانه آبیگ قزوین، استفاده گردیده است. مشخصات فیزیکی و مکانیکی این سیمان در جدول ۱ آمده است. به منظور افزایش کارایی بتن در هنگام عملیات ساخت و تراکم، از فوق روان کننده استفاده شده است. مقدار فوق روان کننده در این پژوهش ۰/۵ درصد وزن سیمان، به عبارتی در هر متر مکعب ۲/۰۵۵ کیلوگرم از فوق روان کننده PCE با پایه کربوکسیلات اتر استفاده شده است. لازم به ذکر است که این فوق روان کننده دارای استاندارد ASTM C494- Type F و استاندارد ملی ایران است.

مقاومت فشاری با افزایش مقدار PET با هر شکل و اندازه کاهش می‌یابد. تاثیر ITZ^۳ بر این مشخصه مکانیکی بیشتر محسوس است. ۴- مقاومت سایشی نمونه‌های بتنی با جایگزینی PET پولکی ریز و درشت تا ۱۰ درصد منجر به بهبود مقاومت سایشی شده و با افزایش درصد جایگزینی PET گلوله‌ای شکل تا ۱۵ درصد، تاثیر آن بر بهبود مقاومت سایشی بیشتر شده است (Saikia and de Brito, 2014). در پژوهش دیگری اژدرپور و همکاران PET بازیافتی ریزدانه را بصورت وزنی با ریزدانه طبیعی جایگزین کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که جایگزینی ۵٪ و ۱۰٪ PET بازیافتی موجب افزایش مقاومت فشاری، کششی غیر مستقیم و خمشی می‌شود به گونه‌ای که این افزایش برای جایگزینی ۵٪ بیشتر از ۱۰٪ است. با افزایش درصد جایگزینی (بیش از ۱۰٪) مشخصات مکانیکی بتن حاوی PET به تدریج کاهش یافته است (Azhdarpour and Nikoudel and Taheri, 2016).

در پژوهشی، نیودی و همکاران الیاف PET حاصل از بطری‌های آب معدنی را درصدهای ۰/۵ تا ۳ درصد وزن سیمان و نسبت ظاهری ۳۵ و ۵۰ به بتن اضافه نمودند. در این پژوهش نتایج آزمایش‌های مقاومت فشاری، کششی غیر مستقیم و خمشی نمونه ۲۸ روزه، حاکی از آن است که تا ۱ درصد الیاف مقادیر مشخصات مکانیکی افزایش یافته و پس از آن (از ۱ درصد تا ۳ درصد) به تدریج کاهش می‌یابد (Nibudey, 2013).

مطالعات آلبانو و همکاران بر روی جایگزینی PET ریزدانه (اندازه متوسط ۰/۲۶ و ۱/۱۴ سانتی متر و مخلوط ۵۰/۵۰ از هر دو اندازه در درصدهای ۱۰ و ۲۰) بصورت حجمی با ریزدانه طبیعی با نسبت آب به سیمان‌های مختلف نشان داد که: (۱) مقاومت فشاری بتن کاهش می‌یابد که با افزایش اندازه PET بازیافتی (۱/۱۴ سانتی متر) کاهش بیشتری مشاهده شد. (۲) مقاومت کششی به صورت کلی کاهش می‌یابد و بتن با

جدول ۱. مشخصات فیزیکی و مکانیکی سیمان تیپ I مورد استفاده در این تحقیق

مقاومت فشاری			زمان گیرش		درصد آب	انبساط (درصد)	نرمی $\frac{C_{m^2}}{(gr)}$	وزن مخصوص $\frac{Kg}{(m^3)}$
۲۸ روزه (MPa)	۷ روزه (MPa)	۳ روزه (MPa)	نهایی (دقیقه)	اولیه (دقیقه)				
۳۲	۲۱/۹	۱۲/۵	۱۸۶	۸۰	۲۳	۰/۰۲۸	۳۲۵۰	۳۱۵۰

جدول ۲. مشخصات درشت‌دانه و ریزدانه


مشخصات ریزدانه	مشخصات درشت‌دانه	استاندارد مربوطه	آزمایش
-	۱۹	ASTM C 106	حداکثر اندازه درشت‌دانه (میلی‌متر)
۲۶۷۳	۲۶۶۴	ASTM C 127	وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب)
۲۵۰۵	۲۵۳۲	ASTM C 127	وزن مخصوص بالک (کیلوگرم بر متر مکعب)
۲/۶	۱/۷	ASTM C 127	درصد جذب آب در حالت ssd (درصد)
۳/۲	۱/۸	AASHTO T 104	آزمایش سلامت با سولفات سدیم (درصد افت وزنی)
-	۱۳	ASTM C 131	درصد سایش لس آنجلس (درصد)
۳/۵۳	-	ASTM C 136	مدول نرمی (درصد)
۸۷	-	ASTM D 2419	ارزش ماسه‌ای (درصد)




شکل ۳. PET بازیافتی مورد استفاده در این پژوهش

نمودار دانه‌بندی و محدوده مجاز مطابق آیین نامه در شکل ۴ نمایش داده شده است. مطابق این شکل، نمودار دانه‌بندی پلیاستیک بازیافتی تقریباً مطابق با نمودار دانه‌بندی ریزدانه در شکل ۲ بوده و همچنین منحنی دانه‌بندی آن در محدوده ذکر شده در نشریه ۱۰۱ سازمان برنامه و بودجه می‌باشد. بدین صورت که دانه‌بندی بتن‌های ساخته شده با هر درصد جایگزینی مطابق با محدوده آیین نامه بوده و نیاز به اصلاح دانه‌بندی نخواهد بود.

مصالح سنگی شن و ماسه مورد استفاده در این تحقیق از معدن شن و ماسه واقع در جنوب غربی تهران (منطقه شهریار) تهیه شده‌اند. درشت‌دانه بصورت شکسته و ریزدانه مورد استفاده از نوع رودخانه‌ای بوده و جنس مصالح سیلیس است. دانه‌بندی ریزدانه و درشت‌دانه در شکل‌های ۱ و ۲ نشان داده شده است.



شکل ۱. نمودار دانه‌بندی مصالح سنگی درشت‌دانه



شکل ۲. نمودار دانه‌بندی مصالح سنگی ریزدانه

بر روی مصالح تهیه شده برخی آزمایش‌های مرسوم انجام شده که نتایج آن در جدول ۲ ذکر شده است.

پلاستیک بازیافتی مورد استفاده در این پژوهش، از یک کارگاه تولید مواد پلیاستیکی بازیافتی واقع در جنوب تهران تهیه گردیده است که در شکل ۳ ابعاد و شکل این مصالح بازیافتی ریزدانه نشان داده شده است. مصالح بازیافتی در کارگاه آسیاب و دانه‌بندی گردید.

که نتایج نشان می‌دهد با افزایش درصد جایگزینی مشخصات مکانیکی بتن کاهش بیشتری را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه آیین نامه‌های روسازی بتنی حداقل‌های مجاز برای مشخصات مکانیکی بتن روسازی را ذکر کرده، لذا جایگزینی بیش از ۳۰ درصد موجب کاهش فراتر از حداقل‌های استاندارد شده و در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار نگرفت. مشخصات این هفت طرح مخلوط در جدول ۴ آمده است. از هر طرح مخلوط سه نمونه برای اندازه‌گیری هر یک از مشخصات مقاومت فشاری، مقاومت کششی غیر مستقیم، مقاومت خمشی و مقاومت سایشی بلوکی (مجموعاً ۸۴ نمونه) برای این پژوهش ساخته شد. در جدول ۵ ابعاد و هدف از ساخت نمونه‌ها بیان شده است. لازم به ذکر است که ساخت نمونه‌ها بر اساس استاندارد ASTM C 192 صورت گرفت.

جدول ۵. ابعاد، تعداد و هدف از ساخت نمونه‌ها


نوع نمونه	ابعاد (mm)	تعداد	هدف از ساخت
مکعبی	۱۰۰×۱۰۰×۱۰۰	۲۱	مقاومت فشاری
استوانه‌ای	۳۰۰ (ارتفاع) ۱۵۰× (قطر)	۲۱	مقاومت کششی
تیری	۳۵۰×۱۰۰×۱۰۰	۲۱	مقاومت خمشی
سایش چرخ پهن	۱۵۰×۱۰۰×۱۰۰	۲۱	مقاومت سایشی

۳-۳- شرح آزمایش‌ها

۳-۳-۱- آزمایش اسلامپ و وزن مخصوص بتن تازه

در این پژوهش آزمایش اسلامپ بر اساس استاندارد ASTM C 143 بر روی بتن شاهد و بتن‌های حاوی پلاستیک بازیافتی صورت گرفت.

آزمایش وزن مخصوص بتن تازه بر اساس استاندارد ASTM C 1688 به اینصورت انجام گرفت که وزن قالب قبل از ریختن بتن اندازه‌گیری شده و پس از بتن ریزی و تراکم



شکل ۴. نمودار دانه‌بندی PET بازیافتی

سایر مشخصات پلاستیک بازیافتی مورد استفاده در این پژوهش در جدول ۳ ارائه شده است.

جدول ۳. مشخصات PET بازیافتی مورد استفاده

مشخصات پلاستیک بازیافتی	آزمایش
۱۳۴۰	وزن مخصوص (کیلوگرم بر متر مکعب)
۰/۰۰	درصد جذب آب در حالت اشباع با سطح خشک (درصد)
۰/۱۵ تا ۲	ضخامت (میلیمتر)
ذرات آسیاب شده به شکل مصالح تیز گوشه	شکل مصالح
۲۵۸/۴ درجه سانتی‌گراد	نقطه ذوب (درجه سانتی‌گراد)
عمدتاً سفید و کریستالی و بعضاً دانه‌های رنگی	رنگ

۳-۳-۲- طرح مخلوط و روش ساخت نمونه‌ها

در این پژوهش از روش حجم مطلق بر اساس استاندارد ACI 211-1، جهت تعیین طرح اختلاط بتن (بتن معمولی) استفاده گردیده است. پلاستیک بازیافتی در هفت طرح به صورت حجمی در مقادیر صفر تا ۳۰٪، جایگزین ریزدانه هم‌اندازه گردید. شایان ذکر است که در پژوهش‌های گذشته، پت ریزدانه با ماسه در درصدهای مختلفی جایگزین شده است

جدول ۴. جزئیات طرح‌های اختلاط مخلوط‌های حاوی PET بازیافتی

ردیف	درصد جایگزینی	آب (Kg)	سیمان (Kg)	درشت دانه (Kg)	ریزدانه باقیمانده روی الک #۸ (Kg)	ریزدانه رد شده از الک #۸ (Kg)	پلاستیک بازیافتی (رد شده از الک #۸) (Kg)	فوق روان کننده (Kg)	مجموع (Kg)
۱	عدم جایگزینی	۱۶۴	۴۱۱	۹۵۱	۱۵۰/۸	۶۰۳/۲	۰	۲/۰۵۵	۲۲۸۲/۰۵۵
۲	PET %۵	۱۶۴	۴۱۱	۹۵۱	۱۵۰/۸	۵۷۳/۰۴	۱۵/۱۴	۲/۰۵۵	۲۲۶۷/۰۳۲
۳	PET %۱۰	۱۶۴	۴۱۱	۹۵۱	۱۵۰/۸	۵۴۲/۸۸	۳۰/۲۷	۲/۰۵۵	۲۲۵۲/۰۰۷
۴	PET %۱۵	۱۶۴	۴۱۱	۹۵۱	۱۵۰/۸	۵۱۲/۷۲	۴۵/۴۱	۲/۰۵۵	۲۲۳۶/۹۸۵
۵	PET %۲۰	۱۶۴	۴۱۱	۹۵۱	۱۵۰/۸	۴۸۲/۵۶	۶۰/۵۵	۲/۰۵۵	۲۲۲۱/۹۶۰
۶	PET %۲۵	۱۶۴	۴۱۱	۹۵۱	۱۵۰/۸	۴۵۲/۴۰۱	۷۵/۶۸۲	۲/۰۵۵	۲۲۰۶/۹۳۸
۷	PET %۳۰	۱۶۴	۴۱۱	۹۵۱	۱۵۰/۸	۴۲۲/۲۳۹	۹۰/۸۱۹	۲/۰۵۵	۲۱۹۱/۹۱۳

ASTM C 496 بر روی نمونه‌های استوانه‌ای با قطر ۱۵۰ میلی‌متر و ارتفاع ۳۰۰ میلی‌متر، صورت گرفت. این آزمایش نیز با دستگاه UTM با توان بارگذاری ۱۰۰ تن انجام شده است (شکل ۵-ب). این آزمایش مطابق استاندارد ASTM C 496 بارگذاری با نرخ جابجایی ثابت ۱ میلی‌متر بر دقیقه است، صورت گرفته است. میانگین نتایج سه نمونه به عنوان مقاومت کششی غیرمستقیم گزارش شد. مقاومت کششی غیرمستقیم طبق رابطه (۲) با استفاده تقسیم نیروی نهایی در هنگام شکست نمونه بر طول در قطر آن محاسبه می‌شود.

$$T = \frac{2P_{ult}}{\pi ld} \quad (2)$$

که در این رابطه T مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه (MPa)، P_{ult} نیروی نهایی در هنگام شکست نمونه (N)، l طول نمونه (mm) که در اینجا ۳۰۰ میلی‌متر است، d قطر نمونه (mm) که در اینجا ۱۵۰ میلی‌متر است.

مقاومت خمشی بتن بر اساس استاندارد ASTM C78، روی نمونه‌های تیرهای منشوری با ابعاد $۳۵۰ \times ۱۰۰ \times ۱۰۰$ میلی‌متر به صورت بارگذاری چهار نقطه‌ای انجام گرفت (شکل ۵-ج). نمونه‌ها بعد از ۲۸ روز عمل‌آوری مورد آزمایش قرار گرفتند که نتایج نهایی میانگین سه نمونه می‌باشند. آزمایش به وسیله دستگاه UTM با توان بارگذاری ۲۵ تن انجام گردید.

در دو لایه تقریباً مساوی و ۲۰ ضربه به هر لایه نیز وزن قالب و بتن اندازه‌گیری می‌شود. سپس از رابطه (۱) وزن مخصوص بتن تازه محاسبه شده است.

$$D_f = \frac{M_c - M_m}{V_m} \quad (1)$$

در این رابطه، D_f چگالی یا وزن مخصوص بتن تازه (kg/m³)، M_c وزن قالب پر شده با بتن (kg)، M_m وزن قالب (kg) و V_m حجم قالب (m³) می‌باشد.

۳-۳-۱- آزمایش‌های مشخصات مکانیکی


آزمایش مقاومت فشاری در این پژوهش بر روی نمونه‌های مکعبی $۱۰۰ \times ۱۰۰ \times ۱۰۰$ میلی‌متر مطابق استاندارد BS EN 12390-3، انجام گرفت. لازم به ذکر است که بمنظور استفاده از این ابعاد، حداکثر اندازه اسمی سنگدانه نبایستی بیشتر از ۲۰ میلی‌متر باشد. نمونه‌ها بعد از ۲۸ روز عمل‌آوری، با دستگاه بارگذاری فشاری UTM با توان بارگذاری ۱۰۰ تن، مورد آزمایش قرار گرفتند (شکل ۵-الف). نرخ بارگذاری ۱ میلی‌متر بر دقیقه مطابق استاندارد BS EN 12390-3:2009 در نظر گرفته شده است. نتیجه سه آزمایش به عنوان مقاومت فشاری نمونه‌ها گزارش شد.

آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم بر اساس استاندارد

گردید. همچنین میانگین حداکثر عمق ساییده شده پس از ۱۰۰ دور نیز اندازه گیری شد. میانگین اندازه ضخامت شیار در ابتدا ($x_1(CD_1)$)، وسط ($x_2(AB)$) و انتهای شیار ($x_3(CD_2)$) به عنوان ضخامت ساییده شده طبق رابطه (۴) گزارش شده است.

$$l = \frac{x_1 + x_2 + x_3}{3} \quad (4)$$

که در این رابطه l میانگین ضخامت شیار گزارش شده، x_1 اندازه ضخامت شیار در ابتدای شیار (CD_1)، x_2 اندازه ضخامت شیار در وسط شیار (AB)، x_3 اندازه ضخامت شیار در انتهای شیار (CD_2) است. در شکل ۶ نحوه اندازه گیری و نقاط A و B و C و D نشان داده شده است.



شکل ۶. نحوه اندازه گیری ضخامت نمونه بتنی پس از انجام آزمایش سایش بلوک بتنی


با توجه به اینکه شکست نمونه‌ها همگی در یک سوم میانی رخ داد، لذا از رابطه (۳) مقاومت خمشی محاسبه گردید.

$$R = \frac{PL}{ba^2} \quad (3)$$

که در این رابطه R مقاومت خمشی نمونه یا مدول گسیختگی (MPa)، P حداکثر نیروی وارد شده تا شکست نمونه (N)، L طول دهانه یا طولی از نمونه که فاصله دو تکیه‌گاه پایین است (mm)، در اینجا ۳۰۰ میلی‌متر است، d عرض نمونه (mm) که در اینجا ۱۰۰ میلی‌متر است، b ارتفاع نمونه (mm) که در اینجا ۱۰۰ میلی‌متر است.

۳-۳-۱- آزمایش مقاومت سایشی


آزمایش مقاومت سطحی در برابر سایش سطحی، بر روی نمونه‌هایی با ابعاد $150 \times 100 \times 100$ میلی‌متر مطابق با استاندارد BS EN 1338 انجام پذیرفت (شکل ۵-د). روش آزمایش به این صورت است که در ابتدا تانک استاندارد باید با پودر آلومینا^۴ با اندازه F80^۵ مطابق استاندارد ISO 8486-1 پر شود. سپس نمونه در دستگاه قرار داده شده و شمارنده تعداد سیکل روی صفر تنظیم شود. دستگاه باید در دقیقه ۷۵ دور بزند به عبارتی چرخ فلزی دستگاه به قطر ۲۰۰ میلی‌متر و پهنای ۷۰ میلی‌متر، هر ۱/۲۵ ثانیه یک دور می‌چرخد. بعد از شروع آزمایش، میزان ضخامت شیار ایجاد شده روی نمونه‌ها در سیکل‌های ۷۵، ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ دور، اندازه



(ب)



(الف)




(د)



(ج)

شکل ۵. نمونه‌های بتنی در حین انجام (الف) آزمایش مقاومت فساری (ب) آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم (ج) آزمایش مقاومت خمشی (د) آزمایش مقاومت سایشی



شکل ۷. نتایج وزن مخصوص بتن تازه

PET ارتباط داد که موجب استحکام بتن تازه شده و متعاقباً اسلامپ بتن را کاهش دهد.

۴- نتایج و تفسیر آن

۴-۱- نتایج آزمایش اسلامپ

آزمایش اسلامپ بر روی مخلوط‌های مختلف، مطابق استاندارد ASTM C 143 قبل از بتن‌ریزی در قالب‌ها انجام شد. با توجه به اینکه محدوده اسلامپ روسازی بتنی در آیین‌نامه ACI 211-1 در جدول ۶-۳-۱ این آیین‌نامه، ۱ تا ۳ اینچ (در صورت استفاده از افزودنی شیمایی ممکن است ۱ اینچ افزایش یابد) ذکر شده است. با توجه به ادبیات فنی موضوع، PET ریزدانه موجب کاهش کارایی بتن می‌شود، در این پژوهش از افزودنی فوق روان‌کننده استفاده شده است. لذا جهت تعیین مقدار استفاده از افزودنی فوق روان‌کننده مخلوط‌های آزمایشی با بیشترین درصد جایگزینی ساخته شده و میزان فوق روان‌کننده به گونه‌ای تعیین شده است که اسلامپ این مخلوط به پایین‌ترین حد آیین‌نامه برسد.

مقادیر میانگین اندازه‌گیری شده اسلامپ هر پیمانانه قبل از بتن‌ریزی در جدول ۶ آورده شده است. نتایج این آزمایش نشان می‌دهد که میزان اسلامپ بتن برای نمونه شاهد ۱۴ سانتی‌متر (ریزشی) و برای درصدهای جایگزینی ۵، ۱۵ و ۲۵ به ترتیب به ۹/۶، ۶/۲ و ۳/۹ سانتی‌متر کاهش یافته است که درصد کاهش نسبت به نمونه شاهد نیز به ترتیب ۳۱/۵، ۵۶ و ۷۲ درصد محاسبه شده است.

دلیل کاهش اسلامپ بتن با افزایش درصد جایگزینی PET بازیافتی با ریزدانه طبیعی را می‌توان به وجود لبه‌های تیز ذرات

جدول ۶. نتایج آزمایش اسلامپ

درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد	اسلامپ (cm)	درصد جایگزینی	ردیف
۰	۱۴	۰٪ (شاهد)	۱
- ۳۱/۴۳	۹/۶	۵٪	۲
- ۴۴/۲۹	۷/۸	۱۰٪	۳
- ۵۵/۷۱	۶/۲	۱۵٪	۴
- ۶۳/۵۷	۵/۱	۲۰٪	۵
- ۷۲/۱۴	۳/۹	۲۵٪	۶
- ۸۰/۷۱	۲/۷	۳۰٪	۷

۴-۲- نتایج آزمایش وزن مخصوص بتن تازه

پس از اختلاط و تهیه مخلوط‌های مختلف، مخلوط بتنی در قالب آزمایش با ابعاد مشخص ریخته شده که پس از تراکم و ویریه قالب‌ها، نمونه‌ها با درصد جایگزینی‌های متفاوت PET بازیافتی ریزدانه با سنگدانه طبیعی توزین شده است. سپس با توجه به حجم مشخص قالب‌های مورد استفاده، وزن مخصوص مخلوط‌های مختلف بدست آمده که نتایج وزن مخصوص بتن تازه طرح اختلاط‌های مختلف در شکل ۷ نشان داده شده است. اعداد ذکر شده میانگین وزن مخصوص اندازه‌گیری شده ۹ نمونه برای هر طرح اختلاط است. بدیهی

همچنین لازم به ذکر است با توجه به اینکه مواد پلاستیکی جذب آب ندارند، لذا مقدار آب آزاد در مخلوط بیشتر بوده که پس از عمل آوری و سخت شدن بتن، قسمتی از این آب آزاد صرف هیدراتاسیون سیمان شده و بخش دیگر تبخیر می‌شود، لذا انتظار می‌رود که وزن مخصوص بتن سخت شده در درصدهای جایگزینی بالاتر به دلیل افزایش درصد فضای خالی بتن، در نتیجه عدم جذب آب توسط پلاستیک بازیافتی و تبخیر بخشی از آب آزاد، کاهش بیشتری نسبت به وزن مخصوص بتن تازه داشته باشد.

۴-۳- نتایج آزمایش مقاومت فشاری

آزمایش مقاومت فشاری در این پژوهش مطابق با استاندارد BS EN 12390-3 انجام شد. این آزمایش بر روی ۲۱ نمونه بتنی ۲۸ روزه مکعبی به ابعاد ۱۰ سانتی‌متر انجام شد.


نتایج حاصل از میانگین ۳ نمونه برای هر حالت پس از انجام آزمایش مقاومت فشاری در شکل ۷ نشان داده شده است. این نتایج مطابق با پژوهش‌های پیشین است، بطوریکه با افزایش درصد PET بازیافتی جایگزین شده با ماسه، مقاومت فشاری کاهش می‌یابد. بررسی نتایج نشان داد که مقاومت فشاری نمونه شاهد از ۴۹/۳۹ مگاپاسکال به ۳۱/۵۲ مگاپاسکال برای ۳۰٪ جایگزینی PET رسیده است که کاهش ۳۶/۱۷ درصدی این مشخصه را نشان می‌دهد. کاهش مقاومت حاصل از جایگزینی PET با ریزدانه طبیعی را می‌توان ضعف بتن در ناحیه ITZ بیان کرد به گونه‌ای که چسبندگی PET با خمیر سیمان ضعیف‌تر از چسبندگی خمیر سیمان با سنگدانه طبیعی است. در برخی از مطالعات پیشین جهت بهبود این ویژگی

است که با توجه به وزن مخصوص کمتر PET نسبت به سنگدانه‌های طبیعی، کاهش وزن مخصوص بتن مورد انتظار بوده که نتایج این آزمایش نیز گویای همین موضوع است. مشاهده می‌شود که وزن مخصوص بتن شاهد تازه ۲۳۳۱ کیلوگرم بر متر مکعب بوده که این مقدار برای درصدهای جایگزینی ۲۰ و ۳۰ به ترتیب به ۲۲۵۱ و ۲۱۹۷ کیلوگرم بر متر مکعب، کاهش یافته است.

همچنین جهت مقایسه و درک بیشتر، نتایج این آزمایش برای هر طرح اختلاط با درصد جایگزینی مشخص و درصد کاهش وزن مخصوص نسبت به نمونه شاهد در جدول ۷ آورده شده است. وزن مخصوص بتن تازه برای نمونه‌های با جایگزینی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد PET بازیافتی با ریزدانه طبیعی، به ترتیب ۱/۷، ۳/۴ و ۵/۸ درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است. به عبارتی نسبت با افزایش درصد جایگزینی بتن ساخته شده سبک‌تر می‌شود.

جدول ۷. تغییرات وزن مخصوص بتن تازه نسبت به نمونه شاهد

ردیف	درصد جایگزینی	میانگین وزن مخصوص بتن تازه برای ۹ نمونه (kg/m ³)	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد
۱	۰٪ (شاهد)	۲۳۳۱	۰
۲	۵٪	۲۳۰۹	- ۰/۹۴
۳	۱۰٪	۲۲۹۲	- ۱/۶۷
۴	۱۵٪	۲۲۷۳	- ۲/۴۹
۵	۲۰٪	۲۲۵۱	- ۳/۴۳
۶	۲۵٪	۲۲۲۵	- ۴/۵۴
۷	۳۰٪	۲۱۹۷	- ۵/۷۵



شکل ۸. نتایج آزمایش مقاومت فشاری

شده توسط FAA بحرانی تر است، لذا برای مقایسه لازم است ابتدا مقاومت نمونه‌های مکعبی ۱۰ سانتی‌متری به مقاومت فشاری معادل نمونه استوانه‌ای به قطر ۱۵ سانتی‌متر و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر تبدیل شود. مطابق با بند ۹-۵-۱-۳ مبحث نهم مقررات ملی ساختمان جهت تبدیل مقاومت فشاری نمونه مکعبی غیر ۲۰۰ میلی‌متر به استوانه استاندارد لازم است از ضرایبی برای این تبدیل استفاده شود. پس از تبدیل مقاومت فشاری مکعب به استوانه‌ای استاندارد، مقاومت فشاری تبدیل شده هر یک از نمونه‌ها در جدول ۸ آورده شده است.

با توجه مقاومت‌های تبدیل شده و حداقل مقاومت پیشنهاد شده توسط FAA، لذا جایگزینی ۲۰ درصد PET بازیافتی با ریزدانه به صورت حجمی دارای مقاومت فشاری بالاتر از ۳۰/۳۳۷ مگاپاسکال خواهد داشت. جایگزینی ۲۵ و ۳۰ درصد ریزدانه دارای مقاومت فشاری استاندارد به ترتیب ۲۸/۲ و ۲۵/۱ مگاپاسکال خواهد بود که از حداقل مقاومت فشاری پیشنهاد کمتر است.

۴-۴- نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم

مقاومت کششی غیر مستقیم بر روی ۲۱ نمونه‌ی بتنی استوانه‌ای به قطر ۱۵ سانتی‌متر و ارتفاع ۳۰ سانتی‌متر به وسیله دستگاه UTM با توان بارگذاری ۱۰۰ تن انجام گرفت. مطابق استاندارد ASTM C496 جهت جلوگیری از پانچ نمونه‌ها در زمان بارگذاری از دو تکه چوب چندلایه در قسمت فوقانی و تحتانی نمونه استفاده شده است.

میانگین مقاومت کششی غیر مستقیم ۳ نمونه برای هر درصد جایگزینی در شکل ۹ نمایش داده شده است. نتایج این


سطح مصالح پلاستیک بازیافتی با روش‌های مختلف اصلاح شده‌اند که از مشکلات این روش زمان‌بر بودن و عدم صرفه اقتصادی قابل ذکر هستند. در اکثر پژوهش‌های گذشته جایگزینی مصالح پلاستیک بازیافتی با سنگدانه طبیعی به صورت وزنی انجام گرفته است، با توجه به اختلاف مشهود در وزن مخصوص PET و مصالح سنگی طبیعی جایگزینی به صورت وزنی موجب تغییر در دانه‌بندی بتن می‌شود که متعاقباً بر روی مقاومت فشاری و سایر مشخصات مکانیکی اثر می‌گذارد، لذا کاهش یا افزایش ناشی از جایگزینی به صورت مستقیم مورد بررسی قرار نمی‌گیرد.

جایگزینی PET با ریزدانه در این پژوهش با مقاومت فشاری رابطه معکوس نشان داد بطوریکه با افزایش درصد جایگزینی، کاهش مقاومت فشاری بیشتر بوده است. در جدول ۸ نتایج و درصد کاهش طرح‌های مختلف با نمونه شاهد نشان داده شده است که برای جایگزینی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد به ترتیب ۸/۵، ۱۴/۶، ۲۰، ۲۴/۴، ۲۹/۲ و ۳۶/۲ درصد کاهش مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد.

آیین‌نامه‌های مختلف طراحی، مقادیر متفاوتی را برای حداقل مشخصات مکانیکی بتن مورد استفاده در روسازی ذکر نموده‌اند. انجمن روسازی بتنی آمریکا (ACPA) مقدار مقاومت فشاری بتن مورد استفاده در روسازی را بین ۱۲۰۰۰ psi و ۲۸۰۰ psi پیشنهاد کرده است که مقدار حداقلی آن ۱۹/۳۱ مگاپاسکال است. وزارت هوانوردی آمریکا (FAA) نیز برای فرودگاه‌ها با هواپیماهای سبک‌تر از ۱۳/۵ تن، حداقل مقاومت فشاری بیست و هشت روزه بتن مطابق استاندارد ASTM C 39 (۴۴۰۰ psi) را ۳۰/۳۳۷ مگاپاسکال پیشنهاد کرده است. با توجه به اینکه مقدار حداقلی پیشنهاد

جدول ۸ نتایج آزمایش مقاومت فشاری و تبدیل آن به مقاومت معادل استوانه استاندارد و مقایسه با حداقل پیشنهادی آیین‌نامه

ردیف	درصد جایگزینی	میانگین مقاومت فشاری نمونه مکعبی ۱۰ سانتی متری (MPa)	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد	مقاومت فشاری نمونه استوانه‌ای استاندارد (MPa)	مقبولیت با توجه حداقل مقاومت فشاری پیشنهاد شده
۱	۰٪ (شاهد)	۴۹/۳۸۵۷۵۶۶۷	۰	۴۲/۳۷۳	✓
۲	۵٪	۴۵/۱۷۴۵۶۶۶۷	- ۸/۵۳	۳۸/۰۷۴	✓
۳	۱۰٪	۴۲/۱۷۵۲۹	- ۱۴/۶۰	۳۵/۲۳۴	✓
۴	۱۵٪	۳۹/۴۹۷۱۲۳۳	- ۲۰/۰۲	۳۲/۶۳۵	✓
۵	۲۰٪	۳۷/۳۳۱۷۱۶۶۷	- ۲۴/۴۱	۳۰/۴۶۳	✓
۶	۲۵٪	۳۴/۹۴۳۴۸۳۳	- ۲۹/۲۴	۲۸/۲۱۱	×
۷	۳۰٪	۳۱/۵۲۴۷۴۳۳۳	- ۳۶/۱۷	۲۵/۱۰۳	×



شکل ۹. نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم

در جدول ۹ نشان داده شده است. مطابق انتظار، مقاومت کششی غیر مستقیم با افزایش درصد پلاستیک باز یافتی کاهش یافت به گونه‌ای که با ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد جایگزینی PET باز یافتی با ریزدانه طبیعی، مقاومت کششی به ترتیب ۵/۷، ۱۴/۹، ۲۰/۸، ۲۳/۳، ۳۰/۸ و ۴۰ درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش یافته است.

انجمن روسازی بتنی آمریکا (ACPA) مقدار مقاومت کششی بتن ۲۸ روزه مطابق با ASTM C 496 را بین ۳۰۰ psi تا ۱۲۰۰۰ psi بیان کرده است که مقدار حداقلی آن ۲/۰۶۸ مگاپاسکال می‌باشد. لذا با توجه به ستون پنجم جدول ۹، جایگزینی ۲۵ درصد PET باز یافتی با ریزدانه طبیعی دارای مقاومتی بیشتر از ۲/۰۶۸ مگاپاسکال است. بتن با جایگزینی ۳۰ درصد PET باز یافتی دارای مقاومت کششی غیر مستقیم ۲/۰۵ مگاپاسکال است که کمتر از حداقل پیشنهادی می‌باشد.

آزمایش نیز مانند مقاومت فشاری، کاهش مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه‌ای بتنی با افزایش درصد جایگزینی PET باز یافتی را نشان می‌دهند بطوریکه میانگین مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه شاهد و نمونه‌های بتنی با درصد جایگزینی ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ به ترتیب ۳/۵۳، ۳/۳۳، ۳/۰۱، ۲/۸۰، ۲/۷۱، ۲/۴۵ و ۲/۰۵ می‌باشد. کاهش مقاومت کششی غیر مستقیم حاصل از جایگزینی PET باز یافتی را نیز می‌توان به چسبندگی ضعیف‌تر مواد پلاستیکی با خمیر سیمان به دلیل سطح صاف این مواد دانست. پس از بررسی صفحه شکست نمونه‌ها پس از انجام آزمایش، مشاهده شد که در نمونه‌های دارای درصد جایگزینی بیشتر PET با مصالح سنگی طبیعی، غالباً شکست از ITZ ملات و PET باز یافتی رخ داده است. نتایج این آزمایش و تغییرات مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه‌های استوانه‌ای ساخته شده با طرح اختلاط‌های مختلف

جدول ۹. درصد تغییرات مقاومت مقاومت کششی غیر مستقیم نسبت به نمونه شاهد و مقایسه با حداقل پیشنهادی آیین‌نامه

ردیف	درصد جایگزینی PET باز یافتی با ریزدانه طبیعی	میانگین مقاومت کششی غیر مستقیم ۳ نمونه (MPa)	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد	مقبولیت با توجه حداقل مقاومت کششی غیر مستقیم پیشنهاد شده
۱	۰٪ (شاهد)	۳/۵۳۴۲۹۶۵۲۵	۰	✓
۲	۵٪	۳/۳۳۲۲۱۳۶۰۴	- ۵/۷۲	✓
۳	۱۰٪	۳/۰۰۷۸۹۳۰۸۴	- ۱۴/۸۹	✓
۴	۱۵٪	۲/۸۰۰۱۶۶۴۱	- ۲۰/۷۷	✓
۵	۲۰٪	۲/۷۱۰۵۳۳۱۷۵	- ۲۳/۳۱	✓
۶	۲۵٪	۲/۴۴۵۴۷۲۵۲۵	- ۳۰/۸۱	✓
۷	۳۰٪	۲/۰۴۹۶۲۴۷۰۸	- ۴۲/۰۱	×

انتشار ترک و شکست عمدتاً از ناحیه ITZ ما بین ملات بتن و ذرات PET رخ داده است.



شکل ۱۱. نمونه‌های شکسته شده پس از انجام آزمایش مقاومت خمشی


در جدول ۱۰ درصد تغییرات مقاومت خمشی درصدهای جایگزینی مختلف نسبت به نمونه شاهد نشان داده شده است. کاهش این مشخصه مکانیکی برای درصدهای جایگزینی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵، ۳۰ نسبت به نمونه شاهد به ترتیب ۲/۸، ۶/۲، ۹/۵، ۱۲/۵، ۱۸/۲، ۲۱/۶ بوده است.

انجمن روسازی بتنی آمریکا (ACPA) مقدار مقاومت خمشی بتن مطابق با استاندارد ASTM C 78 مورد استفاده در روسازی را بین ۱۰۰۰ psi و ۴۸۰ psi پیشنهاد کرده است که مقدار حداقلی آن ۳۳۰۹ مگاپاسکال است. وزارت هوانوردی آمریکا (FAA) نیز مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن مطابق استاندارد ASTM C 78 را بین ۷۰۰ psi تا ۶۰۰ psi پیشنهاد کرده است که مقدار حداقلی آن ۴/۱۳۶ مگاپاسکال است. با توجه به اینکه مقدار حداقلی پیشنهاد شده توسط

۴-۵- نتایج آزمایش مقاومت خمشی

مطابق با نشریه ۷۳۱ سازمان برنامه و بودجه (دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راهها) حداقل ضریب گسیختگی مشخصه (مقاومت خمشی) بتن مورد استفاده در روسازی بتنی برابر ۴ مگاپاسکال (۴۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع) است. بررسی نتایج آزمایش خمشی ۴ نقطه‌ای نشان داد که با افزایش درصد جایگزینی PET بازبافتی با ماسه طبیعی منجر به کاهش مقاومت خمشی بتن می‌شود. در این آزمایش مقادیر مقاومت خمشی بدست آمده برای نمونه شاهد ۴/۸۸۲ مگاپاسکال است که با افزایش درصد PET بازبافتی تا ۳۰٪ به مقدار ۳/۸۲۸ مگاپاسکال رسیده است. مقادیر اندازه‌گیری مقاومت خمشی طرح اختلاط‌های مختلف با درصد PET‌های جایگزین شده در شکل ۱۰ آورده شده است. روند کاهش مقاومت خمشی بتن با افزایش مقدار جایگزینی به خوبی قابل مشاهده است که در درصدهای جایگزینی ۵ و ۱۰، مقاومت خمشی ۴/۷۵ و ۴/۵۸ حاصل شده است که به بیشتر از ۹۰ درصد مقاومت نمونه شاهد رسیده‌اند.

کاهش مقاومت خمشی را نیز می‌توان مانند مقاومت فشاری و مقاومت کششی غیر مستقیم و ضعیف‌تر بودن ناحیه ITZ بدلیل چسبندگی خمیر سیمان و ذرات PET دانست. در شکل ۱۱ یک نمونه شاهد و یک نمونه با جایگزینی ۳۰ درصد PET بازبافتی پس از شکست تحت آزمایش مقاومت خمشی نشان داده شده است. در نمونه شاهد، غالباً شکست در سنگدانه یا خمیر سیمان رخ داده است اما در نمونه ۳۰ درصد جایگزینی



شکل ۱۰. نتایج آزمایش مقاومت خمشی

جدول ۱۰. درصد تغییرات مقاومت خمشی نسبت به

نمونه شاهد و مقایسه با حداقل پیشنهادی آیین نامه


ردیف	درصد جایگزینی	میانگین مقاومت خمشی نمونه ۳ (MPa)	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد	مقبولیت با توجه حداقل مقاومت فشاری پیشنهاد شده
۱	۰٪ (شاهد)	۴/۸۸۲۲۲	۰	✓
۲	۵٪	۴/۷۴۵۸۲	- ۲/۷۹	✓
۳	۱۰٪	۴/۵۸۰۱۱	- ۶/۱۹	✓
۴	۱۵٪	۴/۴۱۹۶۵	- ۹/۴۷	✓
۵	۲۰٪	۴/۲۷۲۸۵	- ۱۲/۴۸	✓
۶	۲۵٪	۳/۹۹۴۷۱	- ۱۸/۱۸	×
۷	۳۰٪	۳/۸۲۷۸	- ۲۱/۶	×

منشوری ۱۵×۱۰×۱۰ سانتی متری، آزمایش سایش چرخ پهن مطابق استاندارد BS EN 1338 بر روی این نمونه‌ها انجام شد. در این آزمایش چرخ سایشی در هر دقیقه ۷۵ دور می‌چرخد و پودر آلومینا از مخزن تعبیه شده با دبی ۲/۵ لیتر بر دقیقه روی سطح تماس چرخ و نمونه می‌ریزد تا عمل سایش انجام شود. این آزمایش در دوره‌های ۷۵، ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ دور بر روی تعداد ۲۱ نمونه (۳ نمونه از هر درصد جایگزینی) انجام شد و عرض شیار سایشی با توجه به رابطه (۵) مشخص شد. نتایج اندازه‌گیری عرض شیار سایشی پس از تعداد دورهای یاد شده در نمودار شکل ۱۲ آورده شده است. بطور کلی استفاده از PET بازایافتی با هر درصد جایگزینی موجب کاهش عرض شیار سایشی و متعاقباً سبب بهبود مقاومت سایشی بتن شده است. عرض شیار سایشی با افزایش درصد جایگزینی PET بازایافتی کاهش یافت که این روند کاهش در تعداد دورهای بیشتر نیز قابل مشاهده است، بطوریکه میانگین عرض شیار ایجاد شده برای نمونه شاهد پس از ۷۵، ۳۰۰ و ۱۰۰۰ دور به ترتیب ۲/۸۴، ۲/۸۳ و ۳/۸۳ سانتی متر است که این مقدار برای نمونه‌های با ۳۰ درصد جایگزینی PET برای تعداد دور یکسان به ۱/۵۴، ۲/۲۴ و ۳/۰۹ سانتی متر رسیده است. برای تعداد دورهای برابر و با افزایش درصد PET، عرض شیار سایشی کمتر از نمونه شاهد مشاهده شد که حاکی از بهبود مقاومت سایشی نمونه‌های بتنی می‌باشد. معمولاً برای بهبود سایش سطحی رویه بتنی از مواد نانو استفاده می‌شود که با توجه به هزینه بالای این مواد، استفاده از PET بازایافتی ریزدانه صرفه اقتصادی داشته و از نظر حفظ

FAA بحرانی تر است لذا با توجه به ستون پنجم شکل ، جایگزینی تا ۲۰ درصد PET بازایافتی با ریزدانه طبیعی به صورت حجمی مقاومت خمشی بالاتری نسبت به مقدار ۴/۱۳۶ مگاپاسکال را از خود نشان می‌دهد. جایگزینی ۲۵ و ۳۰ درصد منجر به مقاومت خمشی به ترتیب ۳/۹۹۵ و ۳/۸۲۸ مگاپاسکال شده که از مقدار حداقلی پیشنهاد شده کمتر می‌باشد.

۴-۶- نتایج آزمایش مقاومت سایشی

پس از انجام آزمایش آونگ انگلیسی بر روی نمونه‌های




شکل ۱۲. عرض شیار سایشی در آزمایش سایش چرخ پهن

جایگزینی PET به معنی تاثیر زیاد این پلاستیک بر مقاومت سایشی بتن می‌باشد. بیشترین تغییرات نسبت به نمونه شاهد در تعداد دور یکسان برای ۳۰ درصد جایگزینی ثبت شده است. بطوریکه میزان کاهش عرض شیار سایشی در تعداد دورهای ۷۵، ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰ و ۱۰۰۰ نسبت به نمونه شاهد با تعداد دور برابر به ترتیب ۲۸، ۲۷، ۲۱، ۲۳ و ۱۹ درصد است. به عبارتی درصد کاهش عرض را می‌توان به عنوان پارامتر بهبود مقاومت سایشی معرفی نمود که با جایگزینی ۲۵ و ۳۰ درصد PET در ۷۵ دور به ترتیب ۲۶ و ۲۷ درصد و در ۱۰۰۰ دور به ترتیب ۱۸ و ۱۹ درصد بهبود مقاومت سایشی نسبت به نمونه کنترل مشاهده شد.

جدول ۱۱. درصد تغییرات عرض شیار سایشی نسبت به نمونه شاهد

درصد جایگزینی PET با ریزدانه طبیعی	تعداد دور	میانگین عرض شیار سایشی ۳ نمونه (cm)	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد در تعداد دور یکسان*
۰٪ (شاهد)	۷۵	۲/۱۳۳	۰
	۱۵۰	۲/۵۷۸	۰
	۳۰۰	۲/۸۴۴	۰
	۶۰۰	۳/۴۸۹	۰
	۱۰۰۰	۳/۸۳۳	۰
۵٪	۷۵	۱/۸۸۹	- ۱۱/۴۴
	۱۵۰	۲/۱۵۶	- ۱۶/۳۷
	۳۰۰	۲/۶۱۱	- ۸/۱۹
	۶۰۰	۳/۱۱۷	- ۹/۶۶
	۱۰۰۰	۳/۶۰۶	- ۵/۹۲
۱۰٪	۷۵	۱/۶۹۴	- ۲۰/۵۸
	۱۵۰	۲/۱۱۷	- ۱۷/۸۸
	۳۰۰	۲/۵۹۴	- ۸/۷۹
	۶۰۰	۳/۰۹۴	- ۱۱/۳۲
	۱۰۰۰	۳/۵	- ۸/۶۹
۱۵٪	۷۵	۱/۶۳۸	- ۲۱/۲۳
	۱۵۰	۱/۹۷۲	- ۲۳/۵۱
	۳۰۰	۲/۳۴۴	- ۱۷/۵۸
	۶۰۰	۲/۸۳۹	- ۱۶/۸۹

منابع طبیعی و همچنین حفظ محیط زیست نیز می‌تواند مورد استقبال قرار گیرد. با توجه به اینکه این آزمایش در دوره‌های بیشتر انجام شد. لذا نتایج روند افزایش عرض شیار سایشی نمونه‌ها را نیز نشان می‌دهد. برای نمونه‌های با ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد جایگزینی، عرض شیار سایشی از ۷۵ تا ۱۰۰۰ دور به ترتیب ۱/۵۸، ۱/۵۶ و ۱/۵۵ سانتی‌متر افزایش یافته است که این مقدار برای نمونه شاهد ۱/۷ سانتی‌متر است. "هر چند که به دلیل چسبندگی کمتر مواد PET بازیافتی با خمیر سیمان به نسبت چسبندگی سنگدانه با خمیر سیمان، تاثیر منفی بر عملکرد سایشی دارد. از منظر مکانیزم سایشی، مصالح سنگی در تماس مکرر با چرخ پودر گردیده و عمق سایش زیاد می‌گردد. منتهی مواد PET بازیافتی بدلیل سختی سایشی بالا و خاصیت کشسانی که دارد در تماس با چرخ سایشی بدون پودرشدگی تغییر شکل داده و بعضاً بصورت کشسان تغییر شکل داده و مانع از ایجاد شیار بدلیل سایش می‌گردد. این ویژگی مواد PET در جهت افزایش مقاومت سایشی برای تمامی درصدهای بکارگرفته شده در این تحقیق پابرجا بوده و با افزایش درصد PET مصرفی مقاومت سایشی افزایش یافته است." در شکل ۱۳ تعدادی از نمونه‌های مورد آزمایش قرار گرفته نشان داده شده است که بصورت عینی نیز کاهش میزان عرض شیار با افزایش درصد جایگزینی PET برای دوره‌های ۷۵ و ۱۰۰۰ دور مشاهده می‌شود.



شکل ۱۳. نمونه‌های آزمایش سایش چرخ پهن

در جدول ۱۱ نتایج این آزمایش و میزان تغییرات هر یک از درصدهای جایگزینی نسبت به نمونه شاهد در تعداد دور برابر آورده شده است. افزایش درصد تغییرات با افزایش درصد

می‌باشد. مشاهده می‌شود که با افزایش درصد PET بازیافتی میزان عمق نیز کاهش یافته است بطوریکه این عمق برای نمونه شاهد ۱/۷۸۴ میلی‌متر و برای نمونه با ۲۵ و ۳۰ درصد PET، به ترتیب ۱/۳۳۳ و ۱/۲۹۱ میلی‌متر اندازه‌گیری شد. برای نمونه ۲۵ و ۳۰ درصد به ترتیب مقدار ۲۵ و ۲۸ درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش عمق مشاهده شد. با توجه به اینکه مقاومت سایشی با عمق شیار سایشی رابطه عکس دارد و هرچه مقاومت سایشی بیشتر باشد، عمق شیار سایشی کمتر خواهد بود، در این پژوهش از عکس عمق به عنوان مقاومت سایشی یاد شده و از رابطه (۶) قابل محاسبه است.


$$AR = \frac{1}{D} \quad (6)$$

که در این رابطه AR مقاومت سایشی (بر حسب $1/m$)، D عمق شیار سایشی (بر حسب متر) است. در جدول ۱۲ برای هر یک از درصدهای جایگزینی بر اساس عمق سایشی پس از ۱۰۰۰ دور، مقاومت سایشی و تغییرات آن نسبت به مقاومت سایشی آورده شده است. با توجه به مقاومت سایشی پس از ۱۰۰۰ دور، بیشترین مقاومت سایشی به ازای ۳۰ درصد جایگزینی PET با ($1/m$) ۷۷۴/۵۹ و کمترین مقاومت سایشی برای نمونه شاهد با ($1/m$) ۵۶۰/۵۴ بوده است. افزایش مقاومت سایشی نسبت به نمونه شاهد برای جایگزینی ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد، به ترتیب ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۸، ۳۴، ۳۸ درصد می‌باشد.

		۱۰۰۰	۳/۲۵۶	- ۱۵/۰۵
۵	٪۲۰	۷۵	۱/۶۱۱	- ۲۴/۴۷
		۱۵۰	۱/۹۵	- ۲۴/۳۶
		۳۰۰	۲/۳۱۱	- ۱۸/۷۴
		۶۰۰	۲/۷۹۴	- ۱۹/۹۲
		۱۰۰۰	۳/۱۸۹	- ۱۶/۸۰
۶	٪۲۵	۷۵	۱/۵۷۸	- ۲۶/۰۲
		۱۵۰	۱/۹۱۷	- ۲۵/۶۴
		۳۰۰	۲/۲۷۲	- ۲۰/۱۱
		۶۰۰	۲/۷۳۹	- ۲۱/۵۰
		۱۰۰۰	۳/۱۳۹	- ۱۸/۱۱
۷	٪۳۰	۷۵	۱/۵۳۹	- ۲۷/۸۵
		۱۵۰	۱/۸۹۴	- ۲۶/۵۳
		۳۰۰	۲/۲۴۴	- ۲۱/۱۰
		۶۰۰	۲/۶۹۴	- ۲۲/۷۹
		۱۰۰۰	۳/۰۸۹	- ۱۹/۴۱

*منفی بودن اعداد این ستون به معنای کاهش عرض شیار سایشی می‌باشد.

پس از انجام آزمایش مقاومت سایش چرخ پهن در ۱۰۰۰ دور، میزان حداکثر عمق ایجاد شده در مرکز شیار ایجاد شده به وسیله عمق سنج در ۱۰ نقطه برای هر نمونه اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل در شکل ۱۴ نشان داده شده است که اعداد ذکر شده میانگین اندازه‌گیری عمق در ۳۰ نقطه مختلف



شکل ۱۴. عمق شیار سایشی پس از ۱۰۰۰ دور در آزمایش سایش چرخ پهن

۵- بحث

روسازی بتنی از نظر مهندسی دارای نقاط ضعف و قوتی می‌باشد که پیشتر آن اشاره شد. استفاده از پلاستیک بازیافتی در بتن، همانطور که به تفصیل تشریح شد بر مشخصات مکانیکی و دوام تاثیر دارد. زوال مشخصات مکانیکی ناشی از جایگزینی PET با مصالح سنگی موجب تضعیف استحکام روسازی بتنی می‌شود اما مطابق با آیین‌نامه‌های ذکر شده، زوال این مشخصات مقاومتی تا درصد جایگزینی یاد شده در بازه آیین‌نامه قرار دارد در حالیکه با وجود قرار گرفتن این مشخصه مکانیکی در محدوده حداقلی آیین‌نامه، مقاومت اصطکاکی و مقاومت سایشی افزایش یافته است. بصورت کلی آیین‌نامه‌ای برای مقایسه مشخصات مکانیکی و دوام وجود ندارد، به این معنی که مقاومت سایشی که از فاکتورهای مهم دوام است نیاز به بررسی بلند مدت و تاثیر بر مشخصات ایمنی دارد و مقایسه با فاکتورهای استحکام نیازمند پژوهش‌های بیشتر می‌باشد. بطور کلی مقایسه از نظر وزنی و اعتبار سنجی مشخصات ذکر شده نیازمند اطلاعاتی در مورد نوع روسازی و کاربرد آن دارد. استفاده از پلاستیک بازیافتی در بتن به خودی خود یک روش دفع محیط زیستی است که در مقایسه با سایر روش‌های بهبود مقاومت سایشی به مراتب هزینه کمتری دارد.

جدول ۱۲- درصد تغییرات مقاومت سایشی نسبت به نمونه شاهد

در آزمایش سایش چرخ پهن

ش	درصد جایگزینی PET بازیافتی با ریزدانه طبیعی	مقاومت سایشی ($1/m$)	درصد تغییرات نسبت به نمونه شاهد
۱	۰٪ (شاهد)	۵۶۰/۵۴	۰
۲	۵٪	۵۹۹/۵۲	+ ۶/۹۵
۳	۱۰٪	۶۱۸/۴۳	+ ۱۰/۳۳
۴	۱۵٪	۶۷۸/۴۳	+ ۲۱/۰۳
۵	۲۰٪	۷۱۸/۹۱	+ ۲۸/۲۵
۶	۲۵٪	۷۵۰/۱۹	+ ۳۳/۸۳
۷	۳۰٪	۷۷۴/۵۹	+ ۳۸/۱۹

۶- نتیجه گیری

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر PET بازیافتی بر سایش روسازی بتنی و همین‌طور بررسی تاثیر آن بر مشخصات مکانیکی می‌باشد. نمونه‌ها در ۷ نوع طرح مخلوط ساخته شده و شامل جایگزینی ۵ تا ۳۰ درصدی PET بازیافتی با ریزدانه می‌باشد. نتایج کلی این پژوهش به شرح زیر است.

۱- استفاده از PET بازیافتی در روسازی بتنی به دلایلی چون حفظ منابع طبیعی و کمک به حفظ محیط زیست می‌تواند بسیار سودمند واقع گردد.

۲- بکارگیری PET بازیافتی ریزدانه در بتن موجب کاهش کارایی و همچنین کاهش وزن مخصوص بتن می‌شود که با افزایش درصد جایگزینی PET بازیافتی، اسلامپ و وزن مخصوص بتن کاهش می‌یابند.

۳- بر اساس یافته‌ها، مشخصات مکانیکی بتن ساخته شده با PET بازیافتی کمتر از بتن شاهد است که مقدار کاهش به درصد جایگزینی بستگی دارد. بطوریکه با افزایش درصد جایگزینی این کاهش بیشتر خواهد بود.

۴- مقاومت سایشی بتن ساخته شده با PET بازیافتی در هر صورت بیشتر از نمونه شاهد است که تغییرات این مشخصه با افزایش عبور چرخ (تعداد دور) نمایان تر خواهد بود.

۵- با توجه به نتایج حاصل از انجام آزمایشات و با در نظر گرفتن حداقل‌های دو آیین‌نامه ACPA و FAA، بهینه‌ترین درصد استفاده از PET بازیافتی ریزدانه، جایگزینی ۲۰ درصد بوده است.

۷- پی نوشت‌ها

- 1- Polyethylene Terephthalate
- 2- Compaction Factor
- 3- Interfacial Transition Zone
- 4- Alumina (Aluminium Oxide) Al_2O_3
- ۵- ۰/۱۸ میلی‌متر یا ۱۸۰ میکرون
- 6-American Concrete Pavement Association
- 7- Federal Aviation Administration

۸-مراجع

- Azhdarpour, A. M., Nikoudel, M. R., & Taheri, M., (2016), "The effect of using polyethylene terephthalate particles on physical and strength-related properties of concrete; a laboratory evaluation". *Construction and Building Materials*, 109, pp.55-62.
- Bartolome, L., et al., (2012), "Recent developments in the chemical recycling of PET, in Material recycling-trends and perspectives". *Intech Open*.
- Choi, Y.-W., et al., (2005), "Effects of waste PET bottles aggregate on the properties of concrete". *Cement and concrete research*, 35(4), pp. 776-781.
- EN, B., 1338 (2003), "Concrete paving blocks. Requirements and test methods". *British Standards*, (London, UK), 2003: p. 76.
- Frigione, M., (2010), "Recycling of PET bottles as fine aggregate in concrete". *Waste management*, 30(6), pp. 1101-1106.
- Geyer, R., J.R. Jambeck, and K.L. Law, (2017), "Production, use, and fate of all plastics ever made". *Science advances*, 3(7), p. e1700782.
- Gourmelon, G., (2015), "Global plastic production rises, recycling lags". *Vital Signs*, 22, pp. 91-95.
- Gu, L., & Ozbakkaloglu, T., (2016), "Use of recycled plastics in concrete: A critical review". *Waste Management*, 51, pp.19-42
- Hama, S. M., & Hilal, N. N., (2019), "Fresh properties of concrete containing plastic aggregate". In *Use of Recycled Plastics in Eco-efficient Concrete*, Woodhead Publishing, pp. 85-114.
- Islam, M.J., M.S. Meherier, and A.R. Islam, (2016), "Effects of waste PET as coarse aggregate on the fresh and harden properties of
- Nibudey, R., et al., (2013), "Strength and fracture properties of post consumed waste plastic fiber reinforced concrete". *International Journal of Civil, Structural, Environmental and Infrastructure Engineering Research and Development (IJCSIEIRD)*, 3(2), pp. 9-16.
- "گزارشات عملکرد سالانه مرکز اطلاعات و آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش های مربوط به سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵"، آدرس الکترونیکی:
http://www.mimt.gov.ir/web_directory/13543%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87.html.
- ACI Committee. (2009), "ACI 211.1-91: Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete".
- Al-Manaseer, A. and T. Dalal, (1997), "Concrete containing plastic aggregates". *Concrete International*, 19(8), pp. 47-52.
- ASTM, C., 192/C 192M-02. (2002), "Standard practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory". West Conshohocken (PA): ASTM International.
- ASTM, C., 143/C 143M-03, (2010), "Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete". *Annual Book of ASTM Standards*, 4.
- ASTM C496 / C496M, (2011), "Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens".
- ASTM, C78, (2010), "Standard test method for flexural strength of concrete" (using simple beam with third-point loading). in *American society for testing and materials*.
- Albano, C., Camacho, N., Hernandez, M., Matheus, A., & Gutierrez, A., (2009), "Influence of content and particle size of waste pet bottles on concrete behavior at different w/c ratios". *Waste Management*, 29(10), pp.2707-2716.
- (2008), "Concrete, Construction and Building materials", 125, pp. 946-951.
- khalil, w.i. and k.j. khalaf, (2017), "eco-friendly concrete containing pet plastic waste aggregate". *Diyala Journal of Engineering Sciences*, 10(1), pp. 92-105.

natural aggregate”. Construction and building materials, 52, pp. 236-244.

-Saxena, Rajat, Trilok Gupta, Ravi K. Sharma, Sandeep Chaudhary, and Abhishek Jain. (2018), “Assessment of Mechanical and Durability Properties of Concrete Containing PET Waste”, Scientia Iranica.

-Siddique, R., (2007), “Waste materials and by-products in concrete”. Springer Science & Business Media.

-Siddique, R., J. Khatib, and I. Kaur, (2008), “Use of recycled plastic in concrete”: a review. Waste management, 28(10), pp. 1835-1852.

-Sosoi, G., et al., (2018), “Wastes as aggregate substitution in polymer concrete”. Procedia Manufacturing, 22, pp. 347-351.

-Pacheco-Torgal, F., (2019), “Introduction to the use of recycled plastics in eco-efficient concrete, in Use of Recycled Plastics in Eco-efficient Concrete”. Elsevier, pp. 1-8.

-Ragaert, K., L. Delva, and K. Van Geem, (2017), “Mechanical and chemical recycling of solid plastic waste”. Waste Management, 69, pp. 24-58.

-Ramadevi, K. and R. Manju, (2012). “Experimental investigation on the properties of concrete with plastic PET (bottle) fibres as fine aggregates”. International journal of emerging technology and advanced engineering, 2(6), pp. 42-46.

-Saikia, N. and J. de Brito, (2014). “Mechanical properties and abrasion behaviour of concrete containing shredded PET bottle waste as a partial substitution of

Evaluating the Effects of Recycled Plastic (PET) on the Mechanical Properties and Abrasion Resistance of Concretes

Bashir Moradi, M.Sc., Grad., Highway and Transportation Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Abolfazl Hassani, Professor, Highway and Transportation Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

Hamed Rooholamini, Assistant Professor, Highway and Transportation Engineering, University of Hormozgan, Bandar Abbas, Iran.

E-mail: hassani@modares.ac.ir

Received: July 2021-Accepted: August 2021

ABSTRACT

The vulnerability of non-biodegradable wastes and their exploiting to reduce contamination of environment has been abundantly attracted the engineers' attention. In addition, the abrasion resistance of concrete pavement is one of the prominent factors of durability causing non-affordable maintenance and rehabilitation costs. Thus, utilizing plastic wastes either as aggregate replacement or fiber is considered as an eco-friendly idea. Recently, numerous studies have been carried out to investigate the effects of PET (with different shapes and sizes) on mechanical properties and durability characteristics of concrete. In the present research, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% and 30% by volume fraction of natural river sand in concrete mixes were replaced with recycled PET and specifications of fresh and hardened concrete so as to evaluate mechanical properties and abrasion resistance of concrete specimens. The obtained results revealed that replacing recycled PET aggregates with natural sand decreases slump and fresh density of concrete. Nevertheless, the mechanical properties were degraded as PET content increased. Furthermore, the results that replacing up to 30 percent of PET resulted in reducing compressive, splitting tensile and flexural strength, respectively, 36, 42 and 22 percent compared to control sample. In addition, replacing fine recycled PET improved the abrasion resistance of concrete. According to criteria implied by standards, the experimental results admitted that replacing 20% of fine recycled PET resulted in the most possible mechanical behavior and abrasion resistance.

Keywords: Concrete Pavement, Waste Plastic, Polyethylene Terephthalate (PET), Mechanical Properties, Abrasion Resistance